Rapport d'essai

N° A2304387

Echantillon n° : 2305-E0137763

Echantillon reçu le 03/05/2023

Données du client :
- Nature : Gamme Innovation
- Nuance : Cobalt
- Lot : 63508582
- Référence : Argeloy NP Supreme

Paramètre	Technique / Méthode	Date de début	Résultat	Unité
Hg	Amalgameur / Méthode Interne	23/05/2023	< 0.0001	%
C	Analyseur Elémentaire / FIL-DIJ-MOP-META-00014	23/05/2023	0.019*	%
			e1= 0.012 , e2=0.017, e3=0.024, e4= 0.023	
Co	Différence / Méthode Interne	23/05/2023	65.6	%
Cr	ICP-AES / Méthode Interne	23/05/2023	26.9	%
Mn	ICP-AES / Méthode Interne	23/05/2023	0.44	%
Mo	ICP-AES / Méthode Interne	23/05/2023	5.9	%
Si	ICP-AES / Méthode Interne	23/05/2023	0.95	%
Fe	ICP-AES / Méthode Interne	23/05/2023	0.12	%
Pb	ICP-AES / Méthode Interne	23/05/2023	< 0.005	%

FILAB S.A.S.
Parc Mazen Sully
13 rue Pauline Kergomard
BP 37460 • 21074 DIJON CEDEX • FRANCE

Tél. : +33 (0)3 80 52 32 05
Fax : +33 (0)3 80 52 01 11
Mail : contact@filab.fr

filab.fr

RCS DIJON 491 631 891 • APE 7120B • TVA FR15 491 631 891 • S.A.S. au capital de 135 000 €

Rapport d'essai

N° A2304387

Echantillon n° : 2305-E0137764

Echantillon reçu le 03/05/2023

Données du client :
- Nature : Gamme Access
- Nuance : Cobalt
- Lot : 15794
- Référence : Wironit Extrahart

Paramètre	Technique / Méthode	Date de début	Résultat	Unité
Hg	Amalgameur / Méthode Interne	23/05/2023	< 0.0001	%
C	Analyseur Elémentaire / FIL-DIJ-MOP-META-00014	23/05/2023	0.41	%
Co	Différence / Méthode Interne	23/05/2023	65.1	%
Cr	ICP-AES / Méthode Interne	23/05/2023	28.2	%
Mo	ICP-AES / Méthode Interne	23/05/2023	5.1	%
Mn	ICP-AES / Méthode Interne	23/05/2023	0.48	%
Si	ICP-AES / Méthode Interne	23/05/2023	0.61	%
Pb	ICP-AES / Méthode Interne	23/05/2023	< 0.005	%

FILAB S.A.S.
Parc Mazen Sully
13 rue Pauline Kergomard
BP 37460 • 21074 DIJON CEDEX • FRANCE

Tél. : +33 (0)3 80 52 32 05
Fax : +33 (0)3 80 52 01 11
Mail : contact@filab.fr

filab.fr

RCS DIJON 491 631 891 • APE 7120B • TVA FR15 491 631 891 • S.A.S. au capital de 135 000 €

Rapport d'essai

N° A2304387

Echantillon n° : 2305-E0137765

Echantillon reçu le 03/05/2023

Données du client :
- Nature : Gamme Access
- Nuance : Palladium
- Lot : Z03G4YLL
- Référence : W1

Paramètre	Technique / Méthode	Date de début	Résultat	Unité
Hg	Amalgameur / Méthode Interne	23/05/2023	< 0.0001	%
Ag	Différence / Méthode Interne	23/05/2023	38.2	%
Pd	ICP-AES / Méthode Interne	23/05/2023	52.9	%
Sn	ICP-AES / Méthode Interne	23/05/2023	8.5	%
In	ICP-AES / Méthode Interne	23/05/2023	0.35	%
Ru	ICP-AES / Méthode Interne	23/05/2023	0.022	%
Li	ICP-AES / Méthode Interne	23/05/2023	< 0.005	%
Pb	ICP-AES / Méthode Interne	23/05/2023	< 0.005	%

FILAB S.A.S.
Parc Mazen Sully
13 rue Pauline Kergomard
BP 37460 • 21074 DIJON CEDEX • FRANCE

Tél. : +33 (0)3 80 52 32 05
Fax : +33 (0)3 80 52 01 11
Mail : contact@filab.fr

filab.fr

RCS DIJON 491 631 891 • APE 7120B • TVA FR15 491 631 891 • S.A.S. au capital de 135 000 €

Rapport d'essai

N° A2304387

Echantillon n° : 2305-E0137766

Echantillon reçu le 03/05/2023

Données du client :
- Nature : Gamme Innovation
- Nuance : Cobalt
- Lot : 0245920422
- Référence : Starbond Easy 30

Paramètre	Technique / Méthode	Date de début	Résultat	Unité
C	Analyseur Elémentaire / FIL-DIJ-MOP-META-00014	29/05/2023	0.020*	%
		E1 = 0.017% ; E2 = 0.030% ; E3 = 0.014% ; E4 = 0.019%.		
Co	Différence / Méthode Interne	29/05/2023	62.5	%
Cr	ICP-AES / Méthode Interne	29/05/2023	27.3	%
Si	ICP-AES / Méthode Interne	29/05/2023	1.5	%
W	ICP-AES / Méthode Interne	29/05/2023	8.2	%
Mn	ICP-AES / Méthode Interne	29/05/2023	0.28	%
Fe	ICP-AES / Méthode Interne	29/05/2023	0.20	%

FILAB S.A.S.
Parc Mazen Sully
13 rue Pauline Kergomard
BP 37460 • 21074 DIJON CEDEX • FRANCE

Tél. : +33 (0)3 80 52 32 05
Fax : +33 (0)3 80 52 01 11
Mail : contact@filab.fr

filab.fr

RCS DIJON 491 631 891 • APE 7120B • TVA FR15 491 631 891 • S.A.S. au capital de 135 000 €

Rapport d'essai

N° A2304387

Echantillon n° : 2305-E0137767

Echantillon reçu le 03/05/2023

Données du client :
- Nature : Gamme Access
- Nuance : Cobalt
- Lot : 0128890720
- Référence : Starbond Cos Powder 30

Paramètre	Technique / Méthode	Date de début	Résultat	Unité
C	Analyseur Elémentaire / FIL-DIJ-MOP-META-00014	25/05/2023	0.012	%
N	Analyseur Elémentaire / FIL-DIJ-MOP-META-01001	25/05/2023	0.092	%
Co	Différence / Méthode Interne	25/05/2023	58.7	%
Cr	ICP-AES / Méthode Interne	25/05/2023	25.3	%
Si	ICP-AES / Méthode Interne	25/05/2023	1.0	%
W	ICP-AES / Méthode Interne	25/05/2023	10.1	%
Mn	ICP-AES / Méthode Interne	25/05/2023	0.67	%
Fe	ICP-AES / Méthode Interne	25/05/2023	0.13	%
Mo	ICP-AES / Méthode Interne	25/05/2023	4.0	%

Validé par :
Pierre Yves Marion
Technicien supérieur

Contrôlé par :
David NGUYEN
Responsable de Pôle

Le rapport d'analyse ne concerne que les échantillons soumis à l'essai.
La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous sa forme intégrale et avec l'approbation du laboratoire.

FILAB S.A.S.
Parc Mazen Sully
13 rue Pauline Kergomard
BP 37460 • 21074 DIJON CEDEX • FRANCE

Tél. : +33 (0)3 80 52 32 05
Fax : +33 (0)3 80 52 01 11
Mail : contact@filab.fr

filab.fr

RCS DIJON 491 631 891 • APE 7120B • TVA FR15 491 631 891 • S.A.S. au capital de 135 000 €